

Расчетные значения допустимого давления в электросварных трубах, бар

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	AISI 304/321/316L, Кг/см2	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	AISI 304/321/316L, Кг/см2	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	AISI 304/321/316L, Кг/см2
15	1	116	42,4	1,65	68	101,6	1,65	28
16	1	109	42,4	2	82	101,6	2	34
16	1,5	163	42,4	2,6	107	101,6	3	51
17,2	1,65	167	42,4	2,9	119	103	1,5	25
17,2	2	203	42,4	3,2	132	104	2	34
18	1	97	44,5	1,5	59	114,3	1,65	25
18	1,5	145	44,5	2	78	114,3	2	30
19,05	1	91	48,3	1,65	60	114,3	2,6	40
19,05	1,25	114	48,3	2	72	114,3	2,9	44
19,05	1,65	151	48,3	2,6	94	114,3	3,2	49
20	1	87	48,3	2,9	105	114,3	3,6	55
20	1,5	131	48,3	3,2	115	114,3	4	61
21,3	1,65	135	50	1,5	52	129	2	27
21,3	2	164	50	2	70	139,7	2	25
21,3	2,6	213	53	1,5	49	139,7	2,6	32
22	1	79	54	2	65	139,7	3	37
22	1,5	119	60,3	1,65	48	139,7	4	50
25,4	1	69	60,3	2	58	154	2	23
25,4	1,25	86	60,3	2,6	75	156	3	34
25,4	1,65	113	60,3	2,9	84	168,3	2	21
26,9	1,65	107	60,3	3,2	92	168,3	2,6	27
26,9	2	130	60,3	3,6	104	168,3	3	31
26,9	2,6	168	70	1,5	37	168,3	3,6	37
28	1	62	70	2	50	168,3	4	41
28	1,5	93	76,1	1,65	38	204	2	17
30	1	68	76,1	2	46	205	2,5	21
30	1,5	87	76,1	2,6	60	206	3	25
32	1	54	76,1	2,9	66	219,1	2	16
32	1,5	82	76,1	3,2	73	219,1	2,6	21
33,7	1,65	85	76,1	3,6	82	219,1	3	24
33,7	2	103	83	1,5	31	219,1	3,6	29
33,7	2,9	150	84	2	41	219,1	4	32
33,7	3,2	165	88,9	1,65	32	254	2	14
34	1	51	88,9	2	39	256	3	20
34	1,5	77	88,9	2,6	51	273	2	13
38	1	46	88,9	2,9	57	273	2,6	17
38	1,5	69	88,9	3,2	63	273	3	19
40	1	44	88,9	3,6	71	273	3,6	23
40	1,5	66	88,9	4	78	273	4	26